

Betongrip Easy

Performante hechtbrug voor pleisterwerken op betonnen ondergronden



Beschrijving

Betongrip Easy is een lichtgroen hechtingsbevorderend voorstrijkmiddel op basis van harsen. Het biedt een optimale hechting doordat het zeer diep in de poriën dringt en de ondergrond bekleedt met een kunstharslaagje. Betongrip Easy is gebruiksklaar en moet niet verdund worden. Het product laat zich gemakkelijk vernevelen maar kan ook met een rol of kwast aangebracht worden.

Toepassingsgebieden

Betongrip Easy werd speciaal ontwikkeld voor dichte of gladde, niet- of zwakzuigende steenachtige ondergronden (ter plaatse gestort beton, betonelementen, ...) ter verbetering van de hechting van de Plâtres Lambert binnenpleisters of het kleefgips L-gips.

Verwerking

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen. Alleen toepassen op draagkrachtige, droge ondergronden vrij van vuil, vet of olie. Niet te behandelen oppervlakken goed afplakken of goed afschermen. Betonnen ondergronden dienen minimaal 3 maanden oud én 3 maanden droog te zijn. Vermijd tocht, vocht en direct zonlicht tijdens de verwerking en tijdens het drogen. In de meeste gevallen is 1 laag voldoende. Een eventuele tweede laag nat in aanbrengen. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water. Gemorst vloeistof met warm water verwijderen. Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar. Draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij huid- of oogcontact overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Samenstelling	Alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare kunstharstdispersie op waterbasis met zeer fijne deeltjesgrootte, lichtgroen van kleur
Verharding	Door droging en polymerisering
Volumieke massa	1,01 kg/l
Mengverhouding	Het product is gebruiksklaar en wordt niet verdund
Rendement	Ongeveer 100 à 150 m ² / emmer
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond : 100 – 150 ml/m ²
Droogtijd	Na het aanbrengen 1 à 5 uren laten drogen tot verfilming (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden).
Maximale wachttijd alvorens te bepleisteren	48 u. om mogelijke stofafzetting en andere vervuilingen te voorkomen
Verwerkingstemperatuur	Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond > 5°C
Verpakking	Emmer 15 liter – goed gesloten houden
Bewaartijd	Tenminste 12 maanden na vermelde datum in originele, gesloten verpakking in een vorstvrije omgeving, vrij van blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht
Herkomst	BPB Belgium – Plâtres Lambert

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Plâtres Lambert. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.