

## JointFinisher Premium

### Description

Caractéristiques :

- Produit de finition en poudre à base de matières minérales et d'additifs
- Séchage à l'air
- Légèreté et souplesse d'utilisation
- Facile à préparer
- Facile à poncer, sans pulvérisation
- Grande adhérence sur tous les types de JointFiller et sur les surfaces cartonnées Gyproc
- Bon remplissage, retrait de séchage très limité
- Aspect très lisse et blanc
- Emballage : sac de 5 kg



### Domaines d'application

JointFinisher Premium est utilisé :

- comme enduit de finition sur le JointFiller 45 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium ;
- pour l'égalisation des joints d'about, des joints de bords droits préalablement traités à l'aide des Fillers Gyproc ;
- pour la finition des profilés de parachèvement tels que Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner, bande d'armature No Coat Ultraflex ;
- pour de petites réparations en surface de la plaque ;
- pour l'enduisage manuel des surfaces complètes de plaques Gyproc.

### Mise en oeuvre <sup>(1)</sup>

Répondre la poudre de façon uniforme sur la quantité requise d'eau propre. Laisser le tout reposer pendant environ 5 minutes. Ensuite bien mélanger à l'aide d'un mixer. Ne pas ajouter d'autres produits. Si nécessaire, rectifier le mélange en ajoutant de l'eau ou de la poudre.

Le JointFinisher Premium préparé peut être conservé pendant plusieurs jours. Verser une mince couche d'eau sur la quantité de pâte restante après usage.

<sup>(1)</sup> Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site-web [www.gyproc.be](http://www.gyproc.be) pour une mise en œuvre optimale du technique de rejointoyage ABA.

### Spécifications techniques

Présentation	Poudre
Couleur	Blanc
Temps de mise en oeuvre	Long - séchage à l'air
Temps de durcissement (délai d'attente)	12 à 24 h en fonction de l'épaisseur et des conditions atmosphériques
Consommation	60 à 200 gr/m <sup>2</sup> dépendant l'application
Température de mise en oeuvre	5 °C < t < 30 °C
Conformité à la norme:	3A – EN13963
Stockage - conservation	En sacs fermés, 12 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage
Emballage	Sac papier de 5 kg

## Précautions d'emploi

Ne pas ajouter de liant au JointFinisher Premium. Ne pas appliquer de produits à base de plâtre (JointFiller, etc...) sur le JointFinisher Premium.

Après séchage, il est conseillé de traiter l'entièreté des surfaces à peindre ou à tapisser à l'aide d'un régulateur d'absorption.

Lors de la préparation du produit, mélanger, laisser reposer quelques minutes et remélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.

Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande. Consulter notre service technique.