

Rifino Premium

Beschrijving

Kenmerken

- Voegproduct in poedervorm op basis van gips en additieven
- Witte kleur
- Zeer fijne granulometrie
- Verwerkingstijd +/- 45 à 60 minuten
- Minimale krimp
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Soepel smeerbaar
- Verpakking: 5 kg



Rifino Premium is bestemd voor het optimaal afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm. Hoger rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als voegenvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.

Rifino Premium is bovendien ook uitermate geschikt als schildersplamuur dankzij het hoog vullend vermogen en de uitstekende hechting op diverse materialen.

Toepassingsgebieden

Rifino Premium wordt toegepast:

- als voegproduct voor het afvoegen van Gyproc platen;
- voor het uitplamuren van hoeken en aansluitingen bij Gyproc platen;
- voor het egaliseren van oneffenheden in Gyproc platen of ruw pleisterwerk;
- als schildersplamuur als vul- en reparatiemiddel op diverse ondergronden(*);
- voor het glad plamuren van ruwe oppervlakken.

(*) Bij twijfelachtige ondergrond, voorbehandelen of hechtingsproef uitvoeren.

Verwerking ⁽¹⁾

Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid zuiver water en laat het geheel een 5-tal minuten bezinken. Daarna met behulp van een mixer goed doorroeren. Geen andere toeslagstoffen gebruiken. Indien nodig kan nog water of poeder worden toegevoegd.

⁽¹⁾ Raadpleeg onze technische documentatie of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties

Vorm	Poeder
Kleur	Wit
Dosering	3,5 l / 5 kg
Verwerkingstijd	45 à 60 minuten
Droogtijd (wachtijd)	+/- 2 à 3 uur
Verbruik	150 g/m ² voegwerk of 900 gr/m ² /mm dikte als plamuur
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5°C < t < 30°C
Voldoet aan volgende norm	EN 13963 3B en B1/20/2 - EN 13279-1
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de zak gedrukt staat
Verpakking	Papieren zak van 5 kg

Aandachtspunten

Rifino Premium niet mengen met bindmiddelen of andere producten.
Ondergrond in slechte staat eerst stabiliseren alvorens te plamuren.
Bij het voorbereiden van het product, eerst enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.